

NO-COPY	CARACTERISTIQUES MOYENNES DU SUPPORT		
QUALITES	Papier de sécurité-Laser- CBS1-PFC-PEFC		
Permanence	Sans azurant optique ISO 9706-1999		
Grammage	95 gr	g/m2	NF EN ISO 536 NFQ 03 019
Réaction aux acides, stylos correcteurs	Coloration rouge		
Réaction à la soude	Coloration jaune-orange		
Réaction à la javel	Coloration orange		
Réaction à l'éthanol	Coloration noire		
Composition fibreuse	ECF		
Milieu	Neutre		
Epaisseur	120	microns	NF EN ISO 534 NFQ 03 016
Main	1,26	Cm3/g	NF EN ISO 534 NFQ 03 016
Blancheur	78	CIE	NF ISO 11475 NFQ 03 099
	86	ISO	NF ISO 2470 NFQ 03 309
Rugosité Bendsten	145	MI/min	ISO 8791-2 NFQ 03-049
Humidité absolue	5,50	% H2O	NF EN ISO 20287 NFQ 03 003
Humidité relative	42	Dans l'air	Sabre
Opacité Fond papier	95	%	NF EN ISO 2471 NFQ 03040
Epair Kajaani	92		